

## Skötselinstruktion av Hörmann takskjutport

En noggrant monterad garageport, i ett garage med bra förutsättningar, gör att du får en långlivad och pålitlig port. Löpande underhåll är en självklarhet, se montageanvisningen.

- Se till att vattenavrinningen fungerar väl vid golvtätningen. Se även till att ventilationen (för att hålla torrt) fungerar i garaget. Annars föreligger risk för korrosion på porten, och mögelskador i garaget.
- Skydda porten vid målning och putsning av fasaden. Tänk på att stänk från murbruk, cement, gips, färg etc. kan skada ytskiktet. Skydda porten mot aggressiva och frätande medel, såsom salpeterreaktioner av sten och murbruk, syra, lut, strösalt, aggressivt verkande färger eller tätningsmaterial. Annars föreligger risk för korrosion.
- För rengöring och skötsel är helt vanligt vatten att rekommendera. Tillsätt vid behov ett neutralt rengöringsmedel utan slipmedel (handdiskmedel med pH 7). Rengör ytan minst en gång i kvartalet för fullgott skydd av ytan (portblad samt tätningar). Baksidan av sidotätningen skall alltid hållas ren. Detta är extra viktigt i särskilda miljöer, såsom havsnära lägen, stofrika miljöer och förorenad luft.
- Extrem miljöpåverkan (i form av havsklimat, syror, strösalt, luftföroreningar, lackskador) kan bidra till att porten måste ytbehandlas på nytt.
- Porten är gjord för temperaturer: Utomhus -40°C till +60°C / Inomhus -20°C till +60°C  
Relativ luftfuktighet: 20 till 90 %.
- Stora temperaturdifferenser mellan in- och utsidan kan leda till att portdelarna kröks (s.k. bimettall-effekt), vilket i sin tur kan leda till att porten skadas vid manövrering. Mörka färgtoner bör undvikas vid isolerade portar, det förstärker bimettalleffekten, i synnerhet i soliga monteringslägen. Denna effekt är naturlig och ej att betrakta som ett fel, och täcks ej av garantin.
- Portbladet är ytbehandlat med polyesterlack. Om du vill måla om eller ändra färg på porten eller förbättra ytskyddet, kan det göras med en vanlig syntetisk lackfärg för utomhusbruk.
- För att bibehålla lyster på portens lack rekommenderas bilvårdsprodukter. Exempelvis bilschampo och vax. Vid extremare nedsmutsning kan lackrengöring användas. Rubbing är ej lämpligt.



